



## Штукатурка гипсовая "Старт-МН"

Штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего машинного нанесения

ГОСТ Р 58279 - 2024



Штукатурка гипсовая — сухая смесь на основе строительного гипса, фракционного карбонатного песка и модифицирующих добавок, обеспечивающих оптимальное время работы со смесью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная гипсовая смесь для отделки поверхности внутри зданий. Не содержит вредных примесей. Относится к 1-му классу строительных материалов.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, очищенным от грязи и масляных пятен, краски и других веществ, ослабляющих сцепление штукатурки с основанием.

Для улучшения сцепления с основанием и предотвращения образования воздушных пузырьков основание необходимо обработать грунтовкой ТМ «HabezGips» — для подготовки оснований внутри помещений. Основание готово к производству работ только после полного высыхания грунтовки.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовить насос к работе согласно инструкции. Засыпать сухую смесь в бункер растворосмесительного насоса. В соответствии с требуемой консистенцией раствора установить расход воды, поступающей в насос. Толщина наносимого слоя регулируется перемещением растворного пистолета. При этом пистолет стоит вести так, чтобы при возвратно-поступательных движениях центр штукатурного набрызга находится на нижнем крае нанесенного раствора. После нанесения раствора на всю поверхность закрыть воздушный вентиль на растворном пистолете. Раствор в шланге и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 15 минут. Выровнять штукатурный слой широким шпателем или правилом для получения ровной поверхности.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе со штукатурной смесью использовать защитные средства (резиновые перчатки). Не допускать попадания в глаза, а также длительного контакта с кожей.

### ХРАНЕНИЕ

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из повреждённых мешков пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев.

## Машинное нанесение, 30кг

### Область применения:

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности (жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.) да

Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности (ванные, душевые комнаты, подвалы и т.п.) нет

Фасад нет

Цоколь нет

### Типы оснований:

Кирпичная кладка да  
 Бетон, железобетон да  
 Ячеистый бетон да  
 Цементная, цементно-известковая штукатурка да  
 Гипсовая штукатурка да  
 ГКЛ да  
 Швы ГКЛ нет

### Типы покрытий:

Под керамическую плитку да  
 Под декоративную штукатурку да  
 Под фактурные обои да  
 Под тонкие обои да  
 Под финишную шпаклевку да  
 Под фактурную покраску да

### Технические характеристики:

Цвет	белый
Толщина слоя	5...30 мм
Начало схватывания	не менее 100 минут
Расход воды	0,5 - 0,55л/ 1кг смеси
Температура основания и окружающей среды	от + 5 °С до +30 °С
Расход сухой смеси на 1кв.м при толщине 10мм	10,2 кг
Срок хранения	6 месяцев